



ARSTEP 30

SU AZALTICI / ORTA AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKISI

Ürün Tanımı

ARSTEP 30, betonun soğuk havalarda hızlı priz almasını sağlayan, su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini arttırmak için kullanılan, su azaltıcı / orta akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Kimyasal İçerik | Lignosulfonat Bazlı Modifiye Polimer |
| Renk, Görünüm | Kahverengi sıvı |
| pH | 3-7 |
| Yoğunluk | 1,14 ± 0,03 g/cm ³ |
| Klor İçeriği (%) | <0,1 (EN 480-10'a göre) |
| Alkali İçeriği (%) | <5,0 (EN 480-12'ye göre) |
| Standartlara Uygunluk | TS EN 934-2 |

Sağladığı Faydalar

- Katkısız betona göre erken ve nihai dayanımları artırır.
- Betonun kolay işlenebilirliğini sağlar.
- Ayrışma riskini azaltır.
- Kalıplı betonlarda, ayrışma yapmadan, düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.
- Master bitişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.
- **ARSTEP 30** klor içermez.

Kullanım Yerleri

- Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde
- Soğuk havalarda beton dökümünde
- Donatılı ve donatsız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde
- Kütle ve silindire sıkıştırılan beton uygulamalarında

Kullanım Dozajı

ARSTEP 30 toplam bağlayıcı miktarının %0,4-0,8'i oranında kullanılır.

Uygulama Yöntemi

Agrega ve bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım suyunun %70'i kuru karışıma ilave edildikten sonra, **ARSTEP 30** kalan suya karıştırılarak karışıma ilave edilmeli ve yeterince karıştırılmalıdır.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSTEP 30 aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

- Arset Air
- Arset Friz
- Arset Proof
- Arset Doz

Ambalaj

- 30 kg'lik plastik bidon
- 250 kg'lik varil
- 1000 kg'lik konteyner
- Dökme

Depolama ve Raf Ömrü

+5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlı ürünler kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Uyarılar

Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik

Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.