

# ARSTEP EXTRA 420

## YÜKSEK ORANDA SU AZALTICI / SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKISI

### Ürün Tanımı

**ARSTEP EXTRA 420**, betonun su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, yüksek oranda su azaltıcı/ süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

### Teknik Özellikler

Kimyasal İçerik	Modifiye Polimer
Renk, Görünüm	Kahverengi sıvı
pH	6 - 10
Yoğunluk	1,12 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Klor içeriği (%)	<0,1 (EN 480-10'a göre)
Alkali içeriği (%)	<5,0 (EN 480-12'ye göre)
Standartlara Uygunluk	TS EN 934-2 Tablo 3.1 ve 3.2

### Sağladığı Faydalar

- Katkısız betona göre betonun erken ve nihai dayanımını artırır.
- Betonun kolay işlenebilirliğini sağlar.
- Ayrışma riskini azaltır.
- Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan, düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.
- Mastar bitişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.
- ARSTEP EXTRA 420** klor içermez.

### Kullanım Yerleri

- Hazır beton üretiminde
- Donatılı ve donatısız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü beton üretiminde
- Büyük proje betonlarında
- Soğuk havalarda beton üretiminde
- Erken kalıp alınması gereken yerlerde

### Kullanım Dozajı

**ARSTEP EXTRA 420** toplam bağlayıcı miktarının % 0,5 – 1,2' i oranında kullanılır.

### Uygulama Yöntemi

Agrega ve bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım suyunun % 70' i kuru karışıma ilave edildikten sonra, **ARSTEP EXTRA 420** kalan suya karıştırılarak karışıma ilave edilmeli ve yeterince karıştırılmalıdır.

### Diğer Katkılarla Uyumu

**ARSTEP EXTRA 420** aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

- Arset Air
- Arset Friz
- Arset Proof
- Arset Doz

### Ambalaj

- 30 kg' lık plastik bidon
- 250 kg' lık varil
- 1000 kg' lık konteyner
- Dökme

### Depolama ve Raf Ömrü

+5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş, kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlı ürünler kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

### Uyarılar

Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.

### Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) bakılmalıdır.