

YAPIFİNE BC PRIME

Brüt Beton Astarı



Bayındırlık
Bakanlığı
Poz No:
04.524/15

Ürün Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarıdır.


Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Brüt beton yüzeylere yapılacak çimento veya alçı esaslı sıva uygulamaları öncesinde,
- Tavan sıvaları öncesinde,
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce aderans artırıcı astar olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

Görünüm	Yeşil
Yoğunluk (seyreltilmeden)	1,55 kg/lit ± 0,03
Su ile Seyreltme Oranı	4 – 6 lt su/12 kg ürün
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında

*Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 Ambalaj	12 kg'lık plastik kova
--	------------------------

 Tüketim	0,15-0,25 kg/m ²
--	-----------------------------

* Uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne göre değişkenlik gösterir.

Yüzey Hazırlığı


Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, küre malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışım Hazırlığı

Ürün kendi ambalajı içerisinde iken üzerine 4-6 litre temiz su ilave edilerek seyreltilir.

Homojen bir karışım elde edilinceye kadar, tercihen düşük devirli bir mikser ile karıştırılır.

Uygulama Şekli

 Kullanıma hazır hale gelen ürün rulo ile yüzeye tek kat sürülür.

Yüzeye uygulandıktan sonra ürün 60-90 dakika içerisinde kurur.

Çimento veya alçı esaslı sıva uygulamasına en erken 24 saat sonra başlanabilir.

Astarlamadan sonraki 3 gün içerisinde mutlaka sıva uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Şartları

+5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama sırasında zemin, rüzgardan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.

24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınılır.

Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay saklanabilir.

Güvenlik Uyarıları

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur.

Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz.

Cilt ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız.

Bu ürünün kullanılması ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.