

# ARSET KÜR P

## BETON KÜR MALZEMESİ

### Ürün Tanımı

ARSET KÜR P, betondaki hızlı su kaybını önleyen, kullanıma hazır, uygulaması kolay emülsiyonlu parafin esaslı kür malzemesidir.

### Teknik Özellikler

Kimyasal İçerik	Parafin esaslı emülsiyon
Renk, Görünüm	Beyaz sıvı
Yoğunluk	0,94-0,98
Standartlara Uygunluk	ASTM C 309-81. Bayındırlık Bakanlığı Poz. No: 04.613/1-F
PH	8-10

### Sağladığı Faydalar

- Betondaki çimentonun hidratasyonu için gerekli suyun buharlaşmasını engeller.
- Büzülme en aza indirir.
- Plastik rötre neden olduğu çatlakları azaltır.
- Betonun hedef dayanımına ulaşmasını sağlar.
- Yüzeydeki tozumu azaltır.
- Don dayanımını artırır.

### Kullanım Yerleri

- Otoyollar
- Endüstriyel zeminler
- Teraslar
- Şev duvarları
- Öngermeli kirişler ve kazıklar
- Geniş ve açık yüzeyli beton yüzeylerde
- Kür gerektiren genel beton üretimleri

### Kullanım Dozajı

ARSET KÜR P sarfiyatı uygulanan ortamdaki rüzgâr, nem ve sıcaklığı bağlıdır. Genel olarak 0,10-1,00 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

### Uygulama Yöntemi

ARSET KÜR P kullanıma hazır bir üründür. ARSET KÜR P hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde püskürtülür. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar.

ARSET KÜR P uygulanan bölge en az 3 saat veya tamamen kuruyuncaya kadar yağmurdan korunmalı ve üzerinde dolaşılmalıdır.

Yüzey koşulları: Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak yarım ile 2 saat arasında beklenmelidir. Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır. Tüm alana uygulamadan önce küçük bir alanda deneme uygulaması yapılabilir.

### Ambalaj

- 25 kg'lık plastik bidon
- 200 kg'lık varil
- 1000 kg'lık konteyner

### Depolama ve Raf Ömrü

+5°C ile +30°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Ambalajlı ürünler kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

### Uyarılar

+5°C'nin üzerinde uygulanmalıdır. Kullanımdan önce çalkalayınız.

ARSET KÜR P uygulanan yüzey diğer yüzey kaplama veya koruma malzemeleri ile kaplanmamalıdır. Yüzeyde oluşan film tabakası her türlü sıva ve şap uygulamasından önce kaldırılmalıdır.

ARSET KÜR P uygulanan yüzey sıcak su (deterjanlı olabilir) püskürtülerek ve/veya fırçalanarak temizlenebilir.

ARSET KÜR P buharlaşan su miktarını azaltacağı için oluşacak plastik rötre çatlaklarının önlenmesinde yardımcı olur. Beton kür malzemesi uzun dönemli kuruma rötresi ile oluşacak çatlak etkilerine karşı koymayacaktır. Rötre kontrol derzleri ve yapısal derzlerin düzenlenmesi gibi standart beton uygulamaları takip edilmelidir.

### Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.