

YAPIFINE GOOP® PAH

Elastik Pah Bandı

YAPIFINE



Ürün Tanımı

Polipropilen esaslı, su geçirimsiz pah bandıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz	Enine Kopma Uzunluğu	% 160
Ölçüler	Genişlik: 120 cm Kalınlık: 1 mm	Patlama Basıncı	3 Bar Pozitif
Servis Sıcaklığı	-60°C / +80°C	UV Dayanımı	En az 500 saat
Boguna Kopma Uzunluğu	% 24	Basınçlı Su Dayanımı	≥ 1,5 Bar

* Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Avantajlar

- Sürme esaslı su yalıtım ürünleri ile çok iyi bir uyum sağlar ve ek yersiz bir yalıtım sağlar.
- Alkali dayanımı sayesinde çimento esaslı ürünler ile uyumludur.

Kullanım Alanları

- Yatay ve düşey birleşim derzlerinde
- İç mekanlarda fayans ve seramik altında
- Su depolarında, yüzme havuzlarında, parapet birleşim yerlerinde
- Temel-perde beton birleşim yerlerinde
- Boru girişlerinde, süzgeç detaylarında
- Tij deliklerinin kapatılmasında
- YAPIFINE HYDRA su yalıtım ürünleri ile birlikte sistem olarak

Yüzey Hazırlığı

Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, küre malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeye tam tutunmayan sıvalar, zayıf parçalar uygulama öncesinde yüzeyden temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve keskin köşeler varsa YAPIFINE MEND POWER ile tamir edilmelidir.

Uygulama Şekli

Derz veya çatlağa su yalıtım malzemesi sürülür ve kurumadan üzerine YAPIFINE GOOP PAH bandı yatırılır. Rulo veya fırça ile bastırılarak su yalıtım katmanı ile her noktada tam olarak temas etmesi sağlanır. Bant yüzeyinde pot oluşmamasına dikkat edilmelidir. Su yalıtım ürünü kuruduktan sonra ikinci kat uygulama yapılarak pah bandının iki katman arasında kalması sağlanır. Su yalıtım harcı tam olarak sertleşene kadar bant hareket ettirilmemelidir ve kaldırılmamalıdır.

Uygulama Şartları

Uzun süre güneşe maruz kalmış, çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında zemin, rüzgardan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır. Uygulama öncesi ve sonrası delici ve kesici aletlerin ürünün yapısına zarar vermemesine dikkat edilmelidir.

Ambalaj

- Karton kutuda 50 m rulo

Depolama ve Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay saklanabilir.

Güvenlik Uyarıları

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur. Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.